

Seite: 1 von 2

Verantwortlich: PM Umwelt und Basiswerkstoffe Kodierung: Datum:



EISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011

DOP Nr.: DOP001

1. Typ:

Spanplatte Typ: P2

2. Rezepturnummer:

Rez. 001

3. Verwendung:

Platten für Inneneinrichtungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich

Herstellerbezeichnung:

EUROSPAN® E1 P2

5. Hersteller:

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe Weiberndorf 20 6380 St. Johann i. Tirol Österreich

EGGER Panneaux & Décors

Usine de Rion des Landes Avenue d'Albret – BP 1 40371 Rion des Landes Cedex 01 Frankreich

SC EGGER România SRL

Str. Austriei 2 PO Box 38 725400 Radauti, jud. Suceava Rumänien

OOO EGGER Drevprodukt Shuya

Jushnoje Chaussee 1 155908 Shuya Russland

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe Fabriksweg 11a 6300 Wörgl Österreich

EGGER Panneaux & Décors

Usine de Rambervillers ZI Blanchifontaine 88700 Rambervillers Frankreich

EGGER (UK) Limited Anick Grange Road Hexham, Northumberland NE46 4JS England

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe Tiroler Straße 16 3105 Unterradiberg Österreich

EGGER Holzwerkstoffe Brilon

GmbH & CO. KG Im Kissen 19 59929 Brilon Deutschland

EGGER (Barony) Limited Barony Road Auchinleck, Ayrshire KA 18 2LL England

6. Konformitätssystem gemäß EU 305, Anhang V:

System 4

Bauprodukt gemäß harmonisierter Norm

EN 13986

Die notifizierte Stelle:

0765

Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) Bienroder Weg 54 e 38108 Braunschweig Deutschland

hat gemäß EN 13986 System 4 die Zertifizierung vorgenommen und mit folgender Nummer ausgestellt

0765-CPD-142 Hersteller: Barony 0765-CPD-241 Hersteller: Brilon 0765-CPD-244 Hersteller: Hexham 0765-CPD-318 Hersteller: Radauti 0765-CPD-343 Hersteller: Rambervillers 0765-CPD-448 Hersteller: St.Johann 0765-CPD-503 Hersteller: Unterradiberg 0765-CPD-866 Hersteller: Wörgl 0765-CPD-368 Hersteller: Shuya

E EGGER

Seite: 2 von 2

9. Leistungserklärung:

5 5	Einheit	Plattendicken					
Mechanische Eigenschaften	[mm]	6 -13	13 - 20	20 - 25	25 - 32	32 - 40	
Dichte	[kg/m³]	werksspezifisch					
Querzugfestigkeit EN 319	[N/mm²]	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
Biegefestigkeit EN 310	[N/mm²]	11,0	11,0	10,5	9,5	8,5	
Biege- Elastizitätsmodul EN 310	[N/mm²]	1.800	1.600	1.500	1.350	1.200	
Abhebefestigkeit EN 311	[N/mm²]	0,8					
Plattenfeuchte *1 EN 322	[%]	5-7					
Formaldehydgehalt *2 EN 120	[mg/100g]	E1					
Allgemeine Toleranzen							
Längen- und Breitentoleranz EN 324	[mm]	± 5,0					
Rechtwinkligkeit EN 324	[mm/m]	± 2,0					
Kantengeradheitstoleranz EN 324	[mm/m]	≤ 1,5					
Dickentoleranz EN 324 (geschliffene Platten)	[mm]	± 0,30					
Grenzabweichung Dichte (zum Mittelwert) EN 323	[%]	± 10					
Bauphysikalische Eigenschaften							
Brandverhaltensklasse							
Nach EN 13986 (>9 mm) und Rohdichte ≥ 600 kg/m³		D-s2, d0 DFI- s1					
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl EN13986	<u>'</u>	μ feucht μ trocken					
Mittlere Rohdichte 600 kg/m3		15				50	
Mittlere Rohdichte 900 kg/m3		20				50	
Wärmeleitfähigkeit EN 13986	-						
Mittlere Rohdichte 600 kg/m3	[W/(m*K)]	0,12					
Mittlere Rohdichte 900 kg/m3	[٧٧/(111 K)]	0,18					
Schallabsorption EN 13986							
Frequenzbereich							
250 Hz bis 500 Hz		0,10					
1000 Hz bis 2000 Hz		0,25					
Biologische Dauerhaftigkeit EN 13986							
EN 335		Gefährdungsklasse 1 (ohne Erdkontakt; Trocken 20°C/65% RLF)					
Luftschalldämmung EN 13986		$R = 13 \times [g(mA) + 14]$ (mA = Plattenflächengewicht [kg/m2])					
PCP Gehalt EN 13986	[ppm]	<5					

^{*1} *2

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Manfred Riepertinger PM Umwelt und Basiswerkstoffe

St. Johann in Tirol 21.11.2013

Formaldehyd Gehalt: Nach der "Chemikalienverbotsverordnung vom Oktober 1993 in Verbindung mit DiBt-Richtlinie über Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe vom Juni 1994 darf bei unbeschichtete Spanplatten ein Perforatorgrenzwert (photometrisch) von 8 mg HCHO/100g atro Platte bei einer Materialfeuchte von 6,5% nicht überschritten werden. Der gleitende Halbjahresmittelwert beträgt max. 6,5 mg HCHO/100g atro Platte. Perforatorwert nach DIN EN 120 als gleitender Halbjahresmittelwert