



# UNIROLL 035



## Beschreibung

Gerollte Selbstklemplatten aus Glaswolle, ohne Beschichtung, mit Querstrich-Markierung für einen effizienten Zuschnitt.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

## Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen von Aussen- und Innenwänden.

## Technische Daten

Kenngrossse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_b$	[W/(m K)]	0.035	SIA 279
Rohdichte	$\rho_a$	[kg/m <sup>3</sup> ]	≈ 20	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[ – ]	RF1 (A1)	VKF
Spezifische Wärmekapazität	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	$\mu$	[ – ]	1	SIA 381.101
Längenbezogener Strömungswiderstand	r	[kPa s/m <sup>2</sup> ]	≥ 5	SIA 181.205

## Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Multipack (MP)	
Dicken mm	Preise CHF/m <sup>2</sup>	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m <sup>2</sup>	EP	m <sup>2</sup>
50	8.00	120	850	1	10.20	24	244.80
60	9.70	120	700	1	8.40	24	201.60
80	11.40	120	530	1	6.36	24	152.64
100	13.80	120	450	1	5.40	24	129.60
120	16.80	120	390	1	4.68	24	112.32
140	19.70	120	340	1	4.08	24	97.92
160	21.30	120	260	1	3.12	24	74.88
180	23.60	120	230	1	2.76	24	66.24
200	25.60	120	220	1	2.64	24	63.36
220	29.10	120	210	1	2.52	24	60.48
240	31.30	120	210	1	2.52	24	60.48
260	33.90	120	180	1	2.16	24	51.84

Zur Erstellung der luftdichten Gebäudehülle, verwenden Sie unsere Vario® Membranen und Klebetechnik.

