



Klebstoffempfehlung für Senosan AM1800TopMatt

Anwendung	Produkt	Typ	Eigenschaften/Einsatzgebiet	Verarbeitungsdaten
Belegen auf saugende Untergründe * Spanplatte	Collano LB 370	1K Dispersion	Klebstoff für Dünnkanten, Folien, lackierte und beschichtete Teile	Auftragsmenge 100–200 g/m ²
				Offene Zeit 5–7 Min.
				Presszeit bei 20 °C > 40 Min. bei 50 °C > 6 Min.
	Collano RS 8021	1K Silan	Silanklebstoff für Montage- und Flächenverklebungen	Auftragsmenge 200–400 g/m ²
			Hautbildungszeit 20 Min.	
			Fixierzeit > 6 h	
Belegen auf nicht saugfähige Untergründe * Melaminharzbeschichtung	Collano RS 8509	2K Silan	Hochwertiger, dauerelastischer, vibrationsbeständiger 2K Klebstoff	Auftragsmenge 300–500 g/m ²
				Topfzeit 2 h
				Fixierzeit 8–12 h

* Definition und Behandlung Materialien

Hinweis

Klebstoffauswahl und Anwendungen sind nicht abschliessend. Collano hat weitere Produkte für die oben genannten Materialien im Sortiment. Wir empfehlen beim Pressen unter der Furnierpresse eine dünne Beilage zu verwenden.

Klebeflächen müssen plan, sauber und fettfrei sein. Für optimalen Klebstoffauftrag empfehlen wir Collano Spachteln. Unsere technischen Berater unterstützen Sie bei der Wahl und Inbetriebnahme von maschinellen Auftragstechniken.

Die vorliegenden Verarbeitungsdaten wurden im Normprüfklima bei 20 °C und 65% relative Luftfeuchtigkeit ermittelt und beziehen sich auf die genannten Materialien und Anwendungen. Deshalb sind Abweichungen zum technischen Datenblatt möglich.

Die Angaben beruhen auf Erfahrungen von Collano. Da Material und Verarbeitungsbedingungen das Klebstoffverhalten beeinflussen und ausserhalb unseres Einflusses liegen, kann daraus keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen einen Praxisversuch. Bei anderen Anwendungen oder Materialien als oben aufgeführt, wenden Sie sich an unsere technischen Berater.

Ausführliche Produktinformationen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblätter.