

## Röhrenspan-Türen

## Klimaklassen

Prüfklima	Tür Innen		Tür Aussen	
	Lufttemp.	Rel. Feuchte	Lufttemp.	Rel. Feuchte
a	23 °C	30 %	18 °C	50 %
b	23 °C	30 %	13 °C	65 %
c	23 °C	30 %	3 °C	85 %
d	23 °C	30 %	-15 °C	-----
e	23 °C	30 %	mit ca. +80 °C 24 Stunden Infrarot-Bestrahlung	

Prüfklima a, b, c, e DIN EN 1121 Toleranzklasse	Verwendung in mm	Durchbiegung Längskrümmung mm	Durchbiegung Querkrümmung mm	Oberflächen Lokale Ebenheit mm
1	8	8	4	0,6
2	4	4	2	0,4
3 mit ca. +80 °C 24 Stunden Infrarot-Bestrahlung	2	2	1	0,2