

Sortier- / Qualitätskriterien HF

Terrassendielen

**Grundsätzlich wird unsere Rohware aus der Hauptware erzeugt.
D. h. es wird keine Seitenware verwendet.**

Folgende Merkmale werden nach dem Hobeln manuell aussortiert:

Besonders grobe, verwachsene Äste

Alle beidseitigen Ausfalläste oder groben Flügeläste
(Kleinere, einseitige Ausfalläste im Kantenbereich, bis zu 12mm Durchmesser sind zu tolerieren)

Ware mit störenden optischen Verfärbungen oder Bläuebefall

Ware mit Insektenbefall (Leitergänge, Wurmlöcher etc.)

Ware mit sichtbarem Fäulnisbefall

Sichtbare Fehlhobelungen ≥ 20 mm (Z. B. Hobelschläge, Walzenabdrücke)

Ware mit durchgehenden Rissen > 20 mm,
Vereinzelte, nicht vermeidbare Kopfrisse (Trockenrisse), sind zu tolerieren

Bei Terrassendielen mit beiderseits gleicher Profilierung, ist generell so zu sortieren,
dass mindestens eine der beiden Seiten praktisch frei von optischen Mängeln bzw. Hobelfehlern ist.

Splintanteile können vorhanden sein.

20.04.2015 pf.