

Reinigung und Pflege

1. Entfernen des Grünbelags

Ganz gleich, ob mit Öl behandelt oder naturbelassen – im Lauf der Jahre setzen sich auf Ihrem Terrassendeck verschiedene Umwelteinträge wie z.B. Pflanzenanflug fest: Bestimmte Spielarten von Algen siedeln sich an. Sie gedeihen auf Umwelteinträgen wie Schmutz und Staub, die sich mit Feuchtigkeit verbinden und so ein ideales Biotop für die winzigen, sogenannten Pionierpflanzen, bilden. Man spricht jetzt von Grünbelägen. Als Erstes sollten Sie den groben Schmutz mit Bürste und Besen entfernen, während die zu reinigenden Oberflächen nicht nass sein sollten. Jetzt kommt unser SAICOS Grünbelagsentferner «Grün-Ex» ins Spiel. Das Konzentrat wird hierbei bis zu 10fach mit Wasser verdünnt (je nach Stärke des Grünbelags). Es kann bei starkem Befall auch unverdünnt verwendet werden. Das geschieht am Besten in einer Gieskanne, mit der dann die mehr oder weniger verdünnte Lösung auf das Deck ausgebracht wird. Danach lassen Sie den Grünbelagsentferner ca. 1 Std. einwirken und wischen dann den Überstand ab oder spülen ihn mit Wasser ab. Falls jetzt noch Grünbelagreste vorhanden sind, wiederholen Sie die Prozedur. Beachten Sie bitte für weitere technische Details unser Merkblatt.



Grünbelagsentferner



Holzentgrauer

2. Entgrauen der Terrassendielen

Unbehandelte Holzflächen, aber auch geölte und lange nicht mehr aufbereitete Flächen, vergrauen durch die oben beschriebenen Witterungseinflüsse. Mit dem SAICOS HOLZ-ENTGRAUER, einem einfach anzuwendenden, hoch wirksamen Spezialprodukt zum Reinigen und Auffrischen vergrauter, unansehnlich gewordener Holzflächen im Aussenbereich, können Sie den natürlichen Holzton wieder sichtbar machen. Er ist für alle Holzarten geeignet und greift das gesunde Holz nicht an. Wie schon in Schritt eins beschrieben, sollten Sie als Erstes den groben Schmutz mit Bürste und Besen entfernen. Metall (z.B. Beschläge) sollten Sie durch Abkleben schützen und Pflanzen mit Folie abdecken (Kleidung schützen, wirkt stark bleichend). Dann wird die Fläche mit Schlauch oder Gieskanne angefeuchtet. Wenn vorher schon der Grünbelag entfernt wurde, können Sie auf die schon angefeuchtete Oberfläche das bis zu 5fach mit Wasser verdünnte (je nach Stärke der Vergrauung) Konzentrat mit Pinsel, Quastenpinsel oder Bürste direkt auftragen. Dann lassen Sie den Entgrauer ca. 15 bis 30 Minuten einwirken. Beachten Sie bitte für weitere technische Details unser Merkblatt.

3. Schrubben der Oberfläche



Nach dem rund halbstündigen Einwirken des SAICOS HOLZ-ENTGRAUERS bearbeiten Sie jetzt die Oberfläche intensiv mit einem Schrubber oder einer Bürste und unter Einsatz von viel Wasser. Falls Sie eine elektrische Bodenbearbeitungsbürste für den Nassbetrieb zur Verfügung haben, können Sie diese idealerweise auch einsetzen. Während des Bürstens ist deutlich erkennbar, wie die erfolgreich behandelten Flächen heller werden. Falls noch vergraute Stellen vorhanden sind, Vorgang wiederholen.

4. Abspülen der Fläche



Im nächsten Schritt spülen Sie die behandelte Fläche gut ab. Dabei ist darauf zu achten, dass alle Entgrauerreste gründlich entfernt werden. Das geschieht am Besten mit einem Spritzschlauch und einem Schrubber. Schon jetzt erhalten Sie einen Eindruck davon, wie Ihre «neue» Terrasse aussehen wird.

5. Abtrocknen der Fläche



Die entgraute Fläche trocknet wie eine normale Oberfläche. Deshalb empfiehlt es sich, die Entgrauung und Ölpflege bei guter, trockener Witterung vorzunehmen. Einen eventuell nachfolgenden Anstrich der Holzflächen mit SAICOS HOLZ-SPEZIALÖL ist erst nach vollkommener Trocknung möglich.

6. Auftrag des SAICOS Holz-Spezialöls



SAICOS HOLZ-SPEZIALÖL ist ein transparenter, offenerporiger Holz-Spezialanstrich auf der Basis natürlicher, pflanzlicher Öle. Speziell entwickelt für den Schutz und die Pflege von Holzdecks. Die seidenmatte, natürlich wirkende Oberfläche betont Holzton und Maserung des Holzes. Der Anstrich verbindet sich dauerhaft mit dem Holz, blättert und schuppt nicht ab. Er reduziert Quellen und Schwinden des Holzes, hat ein besonders hohes Eindringvermögen und ist extrem witterungsbeständig.



Nach dem Entgrauen oder auch bei Erstbehandlung gilt: Die Holz-Oberfläche muss trocken, sauber und frostfrei sein. Bereits früher mit SAICOS HOLZ-SPEZIALÖL oder anderen offenerporigen Lasuren behandelte Hölzer nur säubern, bei Bedarf leicht anschleifen (Körnung nicht gröber als 150) und den Schleifstaub entfernen. Jetzt können Sie das SAICOS HOLZ-SPEZIALÖL mit Flachpinsel (SAICOS Flächenstreicher), kurzfloriger Rolle oder bei Holzdecks mit SAICOS FUSSBODENSTREICHBÜRSTE aufbringen. SAICOS HOLZ-SPEZIALÖLE sind gebrauchsfertig – nicht verdünnen aber gut umrühren. Den ersten Anstrich gleichmässig und dünn in Holzmaserichtung auftragen. Danach sollte der Anstrich mindestens 8 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit) trocknen.



Bei ausgelagten Holzdecks kann ein zweiter Anstrich erforderlich sein. Diesen zweiten Anstrich ebenfalls dünn in Holzmaserichtung auftragen und wiederum mindestens 8 Stunden trocknen lassen (staubtrocken nach ca. 4 Stunden).

Pflegeanstriche mit dem farblosen SAICOS Holz-Spezialöl oder der farblosen SAICOS Klarlasur gewähren eine Pflege der Holzoberfläche. Es kann jedoch kein UV-Schutz damit erzielt werden.

Beachten Sie bitte für weitere technische Details unser Merkblatt.