

27/01/2016

ABMESSUNGSTOLERANZEN GEMÄSS EN 315
GESCHLIFFENES SPERRHOLZ

TEBOPLY OKOUME™ - TEBOPLY OKOUME™ TEBO TWIN OKOUME INT™ TEBO TWIN OKOUME™
TEBOPLY COMBI OKOUME™ - TEBOPLY COMBI OKOUME™ - TEBOPLY BI- TWIN EXT™
TEBOMARINE OKOUME™ - TEBOGARANT OKOUME™ - TEBOSTILE OKOUME EXT™
TEBOFLAM OKOUME™ - TEBOFLAM OKOUME™ TEBO PROFIL OKOUME EXT™
TEBOPAINT OKOUME™ - TEBOPRIME OKOUME™ - TEBOPOPLAR™
TEBOPOPLAR PRIME™ - TEBOFILM™ - TEBODOECK™

TEBOPIN CLEAR™ TEBOPIN STAR™ TEBOPIN ELITE™ TEBOPIN SELECT™
TEBOPIN EUROPANEL™ TEBOPIN STANDARD™ TEBOPIN SOLID™ TEBOFLOOR™
TEBOPIN PROFIL™ - TEBOPIN FLAM™

LÄNGE & BREITE	(+ / - 3,5 mm)		
RECHTWINKLIGKEIT	(1 mm / m)		
KANTENGERADHEIT	(1 mm / m)		
DICKENTOLERANZ			
4 BIS EINSCHLIESSLICH 25 mm	" + (0,2+0,03t)	" -(0,4+0,03t)	MAXIMALE DICKENABWEICHUNG INNERHALB EINER PLATTE
DICKER ALS 25 BIS EINSCHLIESSLICH 30 mm	" + (0,0+0,05t)	" -(0,4+0,05t)	
DICKER ALS 30 mm	" + (0,0+0,03t)	" -(0,4+0,03t)	
NENNDICKE (mm)	MAXIMAL DICKE	MINIMAL DICKE	
4	4,32	3,48	0,6
5	5,35	4,45	0,6
6	6,38	5,42	0,6
7	7,41	6,39	0,6
8	8,44	7,36	0,6
9	9,47	8,33	0,6
9,5	9,99	8,82	0,6
10	10,50	9,30	0,6
11	11,53	10,27	0,6
12	12,56	11,24	0,6
15	15,65	14,15	0,6
18	18,74	17,06	0,6
19	19,77	18,03	0,6
21	21,83	19,97	0,6
22	22,86	20,94	0,6
24	24,92	22,88	0,6
25	25,95	23,85	0,6
27	28,35	25,25	0,8
30	31,50	28,10	0,8
35	36,05	33,55	0,8
37	38,11	35,49	0,8
40	41,20	38,40	0,8
45	46,35	43,25	0,8
50	51,50	48,10	0,8