

ABMESSUNGSTOLERANZEN GEMÄSS EN 315
UNGESCHLIFFENES SPERRHOLZ

TEBOPIN III™ - TEBOROOF™ - TEBOPIN CONTREVENTEMENT- TEBOWALL™

LÄNGE & BREITE	(+ / - 3,5 mm)		
RECHTWINKLIGKEIT	(1 mm / m)		
KANTENGERADHEIT	(1 mm / m)		
DICKENTOLERANZ			
ALLE DICKEN	" + (0,8+0,03t)	" - (0,4+0,03t)	MAXIMALE DICKENABWEICHUNG INNERHALB EINER PLATTE
NENNDICKE	MAXIMAL DICKE	MINIMAL DICKE	
7	8,01	6,39	1,00
8	9,04	7,36	1,00
9	10,07	8,33	1,00
9,5	10,59	8,82	1,00
10	11,10	9,30	1,00
11	12,13	10,27	1,00
12	13,16	11,24	1,00
15	16,25	14,15	1,50
18	19,34	17,06	1,50
19	20,37	18,03	1,50
21	22,43	19,97	1,50
22	23,46	20,94	1,50
24	25,52	22,88	1,50
25	26,55	23,85	1,50
27	28,61	25,79	1,50
30	31,70	28,70	1,50
35	36,85	33,55	1,50
40	42,00	38,40	1,50
45	47,15	43,25	1,50
50	52,30	48,10	1,50