

**Sipo Terrassendielen****FAS**

Merkmale	Sichtseite Diele
Äste	Im Prinzip astrein, vereinzelt kleinere fest verwachsene Äste bis max. 3cm zulässig
Risse	Trockenrisse : Bis max. 1mm zulässig Kopfrisse : Bis max. 5cm Länge und 2mm Breite zulässig Oberflächenrisse : Mindestens 90% der Dielen müssen rissfrei sein, max. 10% der Dielen dürfen vereinzelte Risse bis max. 0.2m aufweisen
Krümmung	Max. 1% Längskrümmung zulässig
Schädlingsbefall	Min. 95% der Dielen müssen frei von Pinholes bzw. Fraßgängen sein
Stapellattenmarkierungen	Min. 97% müssen frei von Stapellattenmarkierungen sein
Gesunder Splint	unzulässig
Rindeneinwuchs	unzulässig
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig, Holzbild mit durch Wechseldrehwuchs bedingten Glanzstreifen
Drehwuchs	zulässig
Gummiadern	zulässig (holztypisch)
Farbunterschiede	zulässig, bekommt seine natürliche Farbe durch Einfluss von UV-Strahlung und Sauerstoff. Im Auslieferungszustand können stärkere Farbunterschiede vorhanden sein, welche sich weitestgehend nach einiger Zeit ausgleichen
Obenerwähnte Anforderungen beziehen sich auf die Sichtseite der Dielen im Auslieferungszustand. Um unvermeidbare Sortierungstoleranzen und auch – fehler zu erlauben, dürfen ca. 5 - 10% der Dielen in einer Partie bzw. in einem Los, abweichende Merkmale aufweisen.	
Unterseite und untenliegende Kanten der Diele	
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich der Größe und Menge sind zulässig, solange diese nicht die Haltbarkeit der Diele beeinträchtigt	
Hobelung	Sägeraue Stellen an der Unterseite und an den Kanten sind zulässig, sofern diese keine Beeinträchtigung auf der Sichtseite ergeben