binderholz MASSIVHOLZPLATTE 3-SCHICHT □

technisches Merkblatt

Holzart: WEISSTANNE

Länge: 3000 - 5000 mm
Breite: 2050 mm
Stärke: 19 mm

CE-Zertifizierung EPH Dresden, nach EN 13986

Sortierung: nach EN 13017-1, **Qualität A/B**

A **Vorderseite:** praktisch astfrei, Rift und Halbrift gemischt sortiert

B **Rückseite:** geschlossen, keine Ansprüche an Farbe, Wuchs, Kernröhre, Harzgallen

Verleimung: AW 100 nach DIN 68705 Teil 2, wetterfest
Ö-NORM B 3022 – VF, E1
Baubiologisch einwandfrei, für Innenverwendung

Aufbau: kreuzweise Verleimung, 3-schichtig

Decklage: durchgehend, ungestoßene Lamellen, gleich Lamellenbreite ca. 110-140 mm, fugenverleimt

Mittellage: Fichte – durchgehende Lamellen, fugenverleimt

Oberfläche: beidseitig geschliffen K80

Holztrockenheit: Die Holzfeuchte beträgt bei Auslieferung ca. 8%, angepasst an normklimatische Verhältnisse (20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit). Bei starken Abweichungen, z.B. sehr trockener Luft während der Heizperiode kann es zu Rissbildung an der Oberfläche kommen.

Verpackung: in geschlossenen Verpackungseinheiten, bundweise in Folie gegen Nässe, Kanten geschützt. Stapelgerecht mit Unterlagsholz.

Markierung: Holzart, Qualität, Stärke, Dimensionen

Holz stammt aus Nutzungen, die den jeweiligen gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Technische Änderungen vorbehalten.
mhpl3tande, v2021