



KAINDL

BOARDS. FLOORS. IDEAS.

# Eiche **Astig**

**Typische Merkmale** und Besonderheiten

0,6 mm



## Eiche Astig | Asteiche

Furnierstärke 0,6 mm



### 1 Gesunder Ast

Querschnitt eines Triebes (Astes), der fest verwachsen mit der Holzbahn die Charakteristik der rustikalen Elemente einer Holzart prägt. Anzahl und Größe der Äste ist nur bedingt steuerbar, durch optimale Vorbereitung der Furnierbahnen wird eine ausgewogene Durchmischung erreicht.



### 2 Ausfallast

Durch Nachtrocknen des Holzes sowie durch Manipulation der Furniere können Äste aus den Blättern ausbrechen, es entsteht eine offene Stelle. Die Größe dieser offenen Stellen ist nicht definiert und kann selten auch mehrere Zentimeter im Durchmesser betragen.



### 3 Farbsprung

Farbnuancen der einzelnen „Stämme oder Balken“ zum Teil stark ausgeprägt, werden bei guter Vorbereitung durch die Fügeform „Brettcharakter“ im Ausdruck abgefedert und positiv dargestellt; Ein Farbspiel bleibt unvermeidbar und ist Beleg für die Lebendigkeit und Einzigartigkeit des Rohmaterials.



### 4 Markstrahlen

Markstrahlen der Eiche (auch „Spiegel“ genannt) zeichnen sich durch den besonderen Glanz aus. Auch nach den klassischen Oberflächenbehandlungen bleibt dieser Glanz erhalten, zum Teil wird er sogar noch verstärkt.

## Allgemein

Eiche Astig zeigt mehr oder weniger markante Äste, teilweise mit Rissen, an manchen Stellen bricht der Ast heraus. Diese Fehlstellen werden auf Wunsch mit schwarzem Leim oder schwarzer Folie (Blackback) hinterlegt. Die gleichmäßige Verteilung der Äste über die gesamte Fläche wird durch Mischen von 6 bis 8 unterschiedlichen Paketen weitgehend erreicht. Anzahl und Größe der Äste kann nicht vorbestimmt werden. Durch die Mischung von Paketen wie oben beschrieben entsteht auch ein gewisses Farbspiel. Falls besondere Ansprüche an die Farbe bestehen, muss dies vor der Auftragsvergabe mit dem zuständigen Kaindl Mitarbeiter abgeklärt werden.

**Standardverleimung:** Schwarzer Leim – jedoch stellt partieller Leimdurchschlag keinen Reklamationsgrund dar.

**Alternative:** Blackback – hier kann der Leimdurchschlag ausgeschlossen werden.

## Zusammenfassung

Rustikale Holzbilder haben einen gemeinsamen Nenner – die Einzigartigkeit. Durch die besondere Beschaffenheit der Ausgangsmaterialien werden die oben aufgezählten, häufigen Merkmale noch ergänzt durch Farbveränderungen im Holz und anderes.

Lieferungen von Kaindl Mustern erfolgen automatisch ab Musterlager, ohne Rücksichtnahme auf Struktur des Holzes oder Farbstellung. Diese Muster stellen die Charakteristik der jeweiligen Holzart dar, ein Anspruch auf Aussehen und Qualität von Plattenlieferungen kann daraus nicht automatisch abgeleitet werden. Die Ausmusterung für Objekte erfolgt gesondert nach Absprache mit unserer Fachabteilung.