

FIMAPAN E-Z LAM GRIP

DATENBLATT

OBERFLÄCHENEIGENSCHAFTEN.

Eigentum	Testmethode	Einheiten	Werte
Hitzebeständigkeit	ISO 306	°C	70
Wasserdampf fbeständigkeit	UNE EN 14323	Bewertung	4
Temperaturwechselbeständigkeit (COLD CHECK)	Intern	Bewertung	Keine optischen Veränderungen
Abreißfestigkeit der Oberfläche	EN 311	N/mm ²	>0.8
Feuchtigkeit	EN 322	%	8 +/-3
Abriebfestigkeit	UNE EN 14323	Anzahl Zyklen PI	2000
Gefüttert	UNE EN 14323	N	1.5
Mikrozerkratzt	CEN/TS 16611:2016	$\Delta B(60^\circ)$ (%)	40
Widerstandsfähigkeit gegen Stöße durch herabfallende Kugeln	UNE EN 14323	mm	1500
Rutschfestigkeit	UNE EN 16165:2022	Clase	1