

WIBELBA  HOLZ

Massivholzplatten Euro Eiche

# Massivholzplatten Euro Eiche



## Euro Eiche select (A/B) mit durchgehenden Lamellen

**A-Seite** Homogenes Plattenbild durch  
Farbkamerasortierung  
vereinzelt auftretende Punktäste und  
Noppen zulässig  
vereinzelt Spiegel zulässig und  
minimaler Kantensplint zulässig

**B-Seite** Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig  
vereinzelt auftretende gesunde festverwachsene  
Äste, schwarze Äste und Noppen zulässig  
vereinzelt auftretende Risse zulässig jedoch  
gekittet und verschliffen  
vereinzelt Splint zulässig / Spiegel zulässig  
vereinzelt auftretender Wurmstich zulässig  
jedoch ausgekittet und verschliffen

## Euro Eiche select (A/B) mit keilverzinkten Lamellen

**A-Seite** Homogenes Plattenbild durch  
Farbkamerasortierung  
vereinzelt auftretende Punktäste und  
Noppen zulässig  
vereinzelt Spiegel zulässig und minimaler  
Kantensplint zulässig

**B-Seite** Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig  
vereinzelt auftretende gesunde festverwachsene  
Äste, schwarze Äste und Noppen zulässig  
vereinzelt auftretende Risse zulässig jedoch  
gekittet und verschliffen  
vereinzelt auftretender Wurmstich zulässig  
jedoch ausgekittet und verschliffen

vereinzelt Splint zulässig / Spiegel zulässig  
vereinzelt auftretender Rindeneinwuchs  
zulässig

## Anfallende Naturqualitäten (B/C)

**B-Seite** Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig  
vereinzelt auftretende gesunde festverwachsene  
Äste, schwarze Äste und Noppen zulässig  
vereinzelt auftretende Risse zulässig aber gekittet  
Splint zulässig  
Rindeneinwüchse zulässig jedoch  
gekittet und verschliffen

**C-Seite** ohne besonderen Ansprüche  
mit sämtlichen holztypischen Merkmalen  
technisch einwandfrei verleimt

## Technische Eigenschaften

**Verleimung** Formaldehydfrei mit Weißleim nach  
DIN EN 204  
Verleimung Standard D3 nach DIN EN 204  
mit Weißleim  
Verleimung D4 nach DIN EN 204 auf Anfrage  
Bei Mehrfachverleimung saubere geschlossene  
Flächenverklebung

**Keilzinkung** Geschlossener Zinkenstoß in der Fläche  
nicht sichtbar  
Abgesetzter Randzinken

**Holzfeuchte** 8 % +/- 2%

**Oberfläche** Geschliffen mit Korn 80

**Lamellen-  
breite** bei durchgehender Lamelle:  
46–52 mm einheitlich in der Platte  
bei keilverzinkter Lamelle:  
40–70 mm einheitlich in der Platte